



Kiszerezés

- 750 ml-es flakon

Szín

- Sárga

Technikai adatlap TL 05.10 Pisztolyhab

Termék

Egykomponensű, nedvességre keményedő, félkemény, poliuretán-alapú szerelő- és szerkezeti hab. Maximális kihozattal biztosító, speciális fejlesztésű termék. Nem tartalmaz freont.

Tulajdonságok

- Gyors kikeményedés
- Kiválóan tapad és ragad a különféle építési aljzatokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, műanyag stb.
- Jó kitöltőképesség
- Homogén szerkezet
- Jó hő- és hangszigetelés
- Fokozott tapadás a kemény PVC-hez

Alkalmazás

- Fa és PVC ablak- és ajtótokok szerelésére
- Panelek közötti szerelési rések kitöltésére, fürdőkád hőszigetelésére
- Könyöklők ragasztására, vezetékek és csövek fal- és födémátvezetésének kitöltésére
- EPS, XPS és ásványgyapot hőszigetelő lapok közötti hézagok kitöltésére

Műszaki jellemzők – Pisztolyhab

Bázis	poliuretán (difenilmetán-4,4'-diizocianát)		
Sűrűség	kg/m ³	20–30	ISO 7390
Hőállóság	°C	-40/+90	kikeményedés után
Flakon hőmérséklete alkalmazáskor	°C	+5 felett	+10–20 °C optimális
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5/+35	a levegő és az aljzat hőmérséklete
Bőrképződési idő	perc	8–12	a hőmérséklettől és a rel. páratartalomtól függően
Vághatóság	perc	40–50	23 °C-on, 55%-os rel. pár. mellett
Kiadósság	liter	50–55	23 °C-on, 55%-os rel. pár. mellett
Kikeményedés	óra	2–24	a hőmérséklettől, a nedvességtől és a rétegvastagságtól függően

DEN BRAVEN
Magyarország Kft.

1225 Budapest
Campona u.1. HARBOR
PARK, DC8 épület

IČO: 26872072
DIČ: CZ26872072

(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

www.denbraven.hu



Méretállandóság	%	-5%<DS<0%	
Szigetelési érték	mW/mK	30–35	
Hővezető képesség együtthatója λ	W/mK	0,0335	ČSN 72 7012-2
Hangelnyelés	dB	62	
Tapadószilárdság polisztirolhoz	MPa	>0,1	sérülés EPS 70F esetén
UV-állóság	–	nincs	felületkezelés szükséges – vakolat, lécek, bevonat
Tűzzel szembeni viselkedés	–	F	ČSN EN 13 501-1 szerinti besorolás
Eltarthatóság	hónap	18	álló helyzetben, aljával lefelé!!! +5 és 25 °C között.
Hézag minimális szélessége	mm	4	
Hézag maximális szélessége	mm	40	Ennél nagyobb hézag szükség szerint két vagy több rétegben tölthető ki.

Figyelmeztetés

Nem ajánlott zárt térben történő alkalmazásra. PE-, PP-, szilikon-, teflon- és zsíros felületre nem tapad. Nem ajánlott alacsony hőmérséklet esetén a hab vagy a hézag hevítése. Ne alkalmazza dérral borított felületen. A nem kikeményedett hab eltávolításához PUR-hab-tisztítót használjon. A kikeményedett hab csak mechanikusan távolítható el. A munkához használjon védőeszközöket. A padlót takarja le papírral vagy fóliával, hogy ne érje a hab.

A kikeményedett PUR-hab nem UV-álló; ellenálló képessége a közvetlen napsütésnek való kitettségétől függ (kb. 14 nap és 3 hónap között). Ezt követően az UV-sugárzás és az egyéb időjárási hatások (eső, fagy stb.) károsítják a hab szerkezetét.

Aljzat

Tiszta és zsírmentes felületen alkalmazandó. A szennyeződéstől védeni kívánt felületeket le kell takarni! Felhordás előtt a nedvszívó aljzatot javasolt porlasztó segítségével vízzel benedvesíteni a duzzadás és a habszerkezet javítása érdekében. Ha nagyon nagy mértékű duzzadás szükséges, akkor a felhordás után azonnal nedvesítse meg a habot.

Felhasználás

Használat előtt gondosan rázza fel a flakont (legalább 30-szor). Kifújáskor fejjel lefelé tartsa a flakont. Töltse ki a hézagokat alulról, $\frac{1}{2}$ – $\frac{1}{3}$ magasságig. A 40 mm-nél nagyobb réseket több lépésben, rétegenként töltse ki, az új réteggel mindig megvárva az előző kikeményedését. Felületkezelés (festés, vakolás) leg hamarabb az alkalmazást követő 24 óra elteltével végezhető.



Den Braven

Tisztítás

Anyag: a nem kikeményedett hab PUR-hab-tisztítóval távolítható el

Kéz: kéztisztító paszta, szappan és víz

Frissítés

Frissítés dátuma: 2018. október 22.

Készült: 2003. május 31.

A termék a garanciális időszakban megfelel a specifikációknak. A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának helyét, körülményeit és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat

DEN BRAVEN
Magyarország Kft.

1225 Budapest
Campona u.1. HARBOR
PARK, DC8 épület

IČO: 26872072
DIČ: CZ26872072

(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

www.denbraven.hu